

АНАЛИЗНО СВИДЕТЕЛСТВО

ПРОДУКТ: Трансмисионно масло "Лубрика 90 EP" (TM-4), API GL-4				
№ 9716	ФТС №:	142 - 2017		
Дата: 25.04.2023г.	Партида №:	230406 – 010		
Клиент:	Вместимост:	Pc 3		
№	Показатели	Норми	Резултати	Методи на изпитване
1.	Плътност при 15 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,9003	БДС EN ISO 3675
2.	Плътност при 20 °С, g/ml	Определя се, не се нормира	0,8971	БДС EN ISO 3675
3.	Кинематичен вискозитет при 100 °С, mm ² /s	18 – 22	20,7147	БДС EN ISO 3104
4.	Вискозитетен индекс, не по-нисък от	90	91	БДС ISO 2909
5.	Пламна температура в отворен тигел, °С, не по-ниска от	190	244	БДС EN ISO 2592
6.	Температура на течливост, °С, не по-висока от	Минус 15	Минус 15	БДС ISO 3016
7.	Вода, об. %, не повече от	0,03	Отсъствие	БДС ISO 3733
8.	Механични примеси, %, не повече от	Отсъствие	Отсъствие	БДС 17411
9.	Пенообразуване:			
	- склонност към пенообразуване, cm ³ , не повече от	20-50-20	0-0-0	БДС EN ISO 6247
- стабилност на пяната, cm ³ , не повече от	0-0-0	0-0-0		
10.	Корозия върху медна пластинка, не повече от	3	2e	БДС EN ISO 2160
11.	Противозадирни свойства /ЧСМ/:			
	- натоварване на заваряване /Pз/, N не по-малко от	3150	3150	БДС 9787
	- товароизносен индекс /ТИИ/, N не по-малко от	500	500	

Заклучение: Маслото отговаря на ФТС № 142-2017.

Гаранционен срок на продукта – 5 години от датата на производство.

Н-к ХТЛ: